

TANGULL™-9111

探谷 TANGULL™-9111 地坪固化剂专用硅酸钾（疏水抗渗加强型）

产品说明 探谷 TANGULL™-9111 地坪固化剂专用硅酸钾（疏水抗渗加强型）是在 TANGULL™-9110 的基础上的增强改进型产品。继 TANGULL™-9110 模数高，固化后的地坪耐水性好。打磨后光泽高，泡水后不发白。提高混凝土地坪的强度，固化地坪经久耐用的特点之外。其做在地坪上地坪的疏水抗渗性极佳，具有很强的疏水和抗油性，但不适用于起砂地坪的第一道，只能用于有一定强的的混凝土地坪或需要加强抗水抗渗功能的已固化地坪的后续功能加强版。

推荐用途 广泛应用于用于地下停车场，工业厂房，飞机机库等混凝土结构的地坪。增加地坪的硬度和耐磨性，使地坪经久耐用。适用于对有疏水及抗渗透高标准要求的地坪涂层。

物理特性

外观:	无色透明液体
固体份(%, 180°C×3hrs.)	30±1
SiO ₂ 含量 (%)	23.8-24.5
K ₂ O 含量 (%)	5.5-6.2
模数	6.0-7.0
密度 g/mL	1.15-1.25
PH 值	11-12

TANGULL™-9111(地坪固化剂专用硅酸钾): H₂O(水) =1:4-6(重量比)

表面处理

涂装工程应在墙体基层处理完成并验收合格后进行。

2、在涂装前应确认底材含水率<10%，为保证漆的光泽均匀，基层平整度最好控制在±2mm/2m 以内。墙体表面应平整整洁，无浮灰、油污等

3、施工时空气温度不低于 5℃，相对湿度小于 85%，基材温度高于露点温度 3℃ 以上，该环境参数应该在施工作业点附件检测。

施工方法

喷涂，刷涂，滚涂

贮存

必须按照国际规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温及阳光直射，远离火源。保持密闭。在 5-35℃ 的环境中，保质期为 1 年。

装卸

小心装卸。

包装规格

200 公升容器装 220 公斤；20 升容器装 22 公斤。
根据当地需要，在不同的国家可能有不同的包装规格。

健康和安全

请注意包装容器上的警告标识。
在通风良好的条件下使用；溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。

