

## TGRCW™-1015

### 探谷 TGRCW™-1015 水性无机矿物涂料封闭底漆

**产品说明** 探谷 TGRCW™-1015 水性无机矿物涂料封闭底漆采用高性能、高渗透乳液，引入功能性进口助剂，科学配置。具有高效抗碱，超高封闭的效果。能有效地防止因墙体内部碱性物质渗出而造成的面漆损坏现象，同时能增强基层混凝土的强度和具有很好的防霉作用。

**推荐用途** 用于无机矿物涂料的超强渗透型，抗碱特种底漆，适用于各种混凝土基面及基层相对疏松的基面加固和抗碱封底的作用。

**产品特性**

- 快干、透气性好
- 强渗透性、更有效的基层加固
- 强附着力、耐水耐碱性优异
- 防水性强、长期遇水不会剥落
- 抗碱、抗盐析封底
- 施工容易，易维护保养
- 水性环保气味小

### 物理特性

外观	乳白色液体	
理论涂布率	单道涂层 8-10m <sup>2</sup> /Kg (实际涂布率视底材平整度、疏松度而定)	
储存有效期	12 个月	
干燥时间	表干	复涂
25℃时	≤2h	≥4h

(干燥时间会随环境温湿度的不同而变化)

### 表面处理条件

- 1、涂装工程应在墙体基层处理完成并验收合格后进行
- 2、在涂装前应确认底材含水率<10%，为保证漆的光泽均匀，基层平整度最好控制在±2 mm/2m 以内。墙体表面应平整整洁，无浮灰、油污等。
- 3、施工时空气温度不低于 5℃，相对湿度小于 85%，基材温度高于露点温度 3℃ 以上，该环境参数应该在施工作业点附件检测。

### 典型配套

探谷 TGRCW™-1015 水性无机矿物涂料封闭底漆  
探谷 TGRCW™-1005 水性无机矿物涂料

1X30 微米（干膜厚度）  
2X50 微米（干膜厚度）

### 施工方法

喷涂、刷涂、滚涂

---

### 贮存

必须按照国际规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温及阳光直射，远离火源。保持密闭。在 5-35℃ 的环境中，保质期为 1 年。

---

### 装卸

小心装卸。

---

### 包装规格

18 公斤/桶。  
根据当地需要，在不同的国家可能有不同的包装规格。

---

### 健康和安全

请注意包装容器上的警告标识。  
在通风良好的条件下使用；溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

### 声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利

©武汉市重信融亨新材料科技有限公司 |

咨询销售服务电话：张经理 18502797851

李经理 15335837661

赵经理 18971498291



扫一扫关注微信公众号