

TANGULL™ EG-WA70-53

TANGULL? EG-WA70-53 水性环氧固化剂

产品说明 探谷 TANGULL? EG-WA70-53 水性环氧固化剂。本产品另辟蹊径采用碳钛笼技术和特殊接枝改性技术对环氧改进加成的 IPDA 进行水性化改性然后通过碳钛笼进行核壳分散，做成具有独特相容性的超级分散体。

推荐用途 水性环氧防腐防锈底漆，水性环氧中间漆，水性环氧面漆。配制而成的涂料在水性环氧乳液匹配良好的情况下单道涂层（60-80 微米）耐盐雾可达 1500-2000 小时

产品特性 耐水性能强；
独特相容性的超级分散体；
能够增强体系强度；
配成涂料具有优质的耐盐雾性能。

物理特性

外观：	乳白色液体
固体份(%, 105 °C × 3hrs.)	53 ± 2
粘度(25 °C, CPS)	2000-7000
活泼氢当量 (g/mol)：	420-450 (供应形式)
胺值 (mgKOH/g)	234-265(固体形式)
PH 值：	8-9

使用方法

详询武汉市重信融亨新材料科技有限公司探谷 Tanguill?水性树脂研发技术部。李工程师 15335837661

配成涂料施工方法

喷涂、刷涂、滚涂

贮存

必须按照国际规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温及阳光直射，远离火源。保持密闭。在 5-35 °C 的环境中，保质期为 1 年。

装卸

小心装卸。

包装规格

200 公斤/桶

根据当地需要，在不同的国家可能有不同的包装规格。

健康和安

请注意包装容器上的警告标识。

避免直接接触皮肤、眼睛和粘膜。

避免皮肤直接接触，若不慎接触后用肥皂和水清洗。

不慎入眼后,应用大量的水冲洗 15 分钟，并直接就医。

在通风良好的条件下使用。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。

©武汉市重信融亨新材料科技有限公司 |

咨询销售服务电话：张经理 18502797851

李经理 15335837661

赵经理 18971498291



扫一扫关注微信公众号